

B-Mix UV

СМЕСЬ СУХАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ РЕМОНТНАЯ

ВЕС: МЕШОК 25 КГ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Используется при ремонте и герметизации швов, стыков и дефектов. Наносится вручную и машинным способом. Высокая морозостойкость. Водонепроницаемость. Высокая адгезия к минеральным основаниям. Возможность использования при подводных работах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт и гидроизоляция швов, стыков и дефектов каменных, гранитных и бетонных конструкций в зонах переменного уровня воды, под- и над водой.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Швы, стыки и дефекты должны быть очищены от грязи и отслаивающихся элементов. Очистка швов и стыков производится гидро- или пескоструйным аппаратом высокого давления или механически.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси требуется 3.5-4.5 литров воды. Сухую смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность перемешивания – 3-5 минут. Время использования готовой растворной смеси – не более 20 минут. Растворную смесь следует периодически перемешивать.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Наносить готовую смесь с помощью шнековых растворонасосов и шланга с насадкой для перекачивания материала, или вручную с помощью мастерка и кельмы. При работе с материалом необходимо соблюдать правила по прокатке строительных материалов (выбор консистенции, предварительная смазка шлангов).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

При начале схватывания растворной смеси не добавлять воду в замес. На процесс твердения влияют температура окружающей среды и температура воды при производстве работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристика	Единицы	Значение	Примечание
Максимальный размер заполнителя	мм	≤ 0.6	
Соотношение компонентов при смешивании	кг : л	25 : 3.5-4.5	B-Mix UV: Вода
Время работы с материалом	мин	20	при 20°C и 65% относительной влажности воздуха
Расход материала	кг/ дм ³ заполняемого пространства	2.0	расход ориентировочный, зависит от конкретных условий на строительной площадке
Объем раствора с 1 пакета	л	14	25 кг пакет B-Mix UV
Прочность на сжатие	МПа	30,0	через 28 суток
Прочность при изгибе	МПа	7,0	через 28 суток
Прочность сцепления с основанием	МПа	1,5	через 28 суток
Условия применения	°C	≥ +5	температура воды, материала и основания

СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – **12 месяцев** со дня изготовления.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Бумажный мешок 25 кг.

04.02.2021

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, позвонив на номер технической поддержки 8-800-200-0989. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.